

SOPRAGLASS PB V 3 TF

Beskrivning

Membran som består av polymer modifierad bitumen med glasfiber stomme.
Används som undre lag i en flerlags taktäckning eller som ångspärr.
Ovansidan är skyddsbelagd med talk/sand blandning.
Undersidan är försedd med en smältfilm.

Sammansättning

	SOPRAGLASS PB V 3 TF
Stomme	glasfiber
Beläggning ovansida	talk/sand
Beläggning undersida	smältfilm
Beläggningssmassa	polymer modifierad bitumen

Förpackning

	SOPRAGLASS PB V 3 TF
Rullens mått (m)	10 x 1
Rullens vikt (kg)	39
Antal rullar per pall	30

Egenskaper

		SOPRAGLASS PB V 3 TF
Membrantjocklek (mm) (EN 1849-1)	GV	3,0
Draghållfasthet L (N/50 mm) (EN 12311-1)	GV	150
Draghållfasthet T (N/50 mm) (EN 12311-1)	GV	150
Brottöjning vid maximal draghållfasthet L (%) (EN 12311-1)	GV	NPD
Brottöjning vid maximal draghållfasthet T (%) (EN 12311-1)	GV	NPD
Dimensionsstabilitet (%) (EN 1107-1)	MV	NPD
Punkteringsmotstånd L (N) (EN 12310-1)	GV	NPD
Punkteringsmotstånd T (N) (EN 12310-1)	GV	NPD
Köldflexibilitet (°C) (EN 1109)	MV	-3
Mjukningspunkt (°C) (EN 1110)	MV	90
Ånggenomgångsmotstånd (m) (EN 12524)	GV	150

GV = genomsnittsvärde / MV = gränsvärde / NPD = inget värde bestämt

SOPREMA AB förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen i sina material och följaktligen priserna, utan föregående meddelande. Av denna anledning accepteras alla order enbart i enlighet med de villkor och de tekniska specifikationer som gäller vid orderdatum.

Installation

- Helsvetsas inklusive överlappsskarv.
- Lösa i ett system med tung skydd, svetsad överlappsskarv.

Certifieringar



Standarder: **EN 13707, EN 13970**
år: **2004**

BENOR

Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Detta membran innehåller inga farliga ämnen och uppfyller kraven på hygien, hälsa och miljö. Se gällande säkerhetsdatabladet för produkten.

Kvalitet och Miljö Förvaltnings:

SOPREMA lägger största vikt vid kvaliteten på sina produkter och på miljön.

SOPREMA är kvalitets- och miljöcertifierade enligt **EN ISO 9001** och **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Teknisk chef

SOPREMA AB förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen i sina material och följaktligen priserna, utan föregående meddelande. Av denna anledning accepteras alla order enbart i enlighet med de villkor och de tekniska specifikationer som gäller vid orderdatum.