

SOPRAGLASS SBS V4

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeerbitumen en voorzien van een glasvliesinlage. De bovenzijde is afgestrooid met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een polyethyleenfilm of een zand/talk mengeling.

Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaagse dakdichting, of als dampscherm voor gebouwen met klimaatklasse E1 tot en met E3.

Samenstelling

		SOPRAGLASS SBS V4
Dikte		4 mm
Inlage glasvlies (g/m ²)	MDV	60
Dekmassa		Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk of folie
Afwerking onderzijde		Zand/talk of folie

Eigenschappen

		SOPRAGLASS SBS V4
Dikte		4 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	350
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	200
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	2
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	2
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	-15
Equivalentente dampdiffusiedikte (m)	MDV	80
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRAGLASS SBS V4
	4 mm
Afmeting van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	49
Aantal rollen per palet	23

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRAGLASS SBS V4 FF	Lassen
SOPRAGLASS SBS V4 TF	Lassen
SOPRAGLASS SBS V4 FT	Lassen, kleven met koudlijm of warm bitumen
SOPRAGLASS SBS V4 TT	Lassen, kleven met koudlijm of warm bitumen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Keuringen

BENOR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be