

SOPRALENE GARDEN 4 AF PY2

Beschrijving

Soepel waterdichtingsmembraan samengesteld uit veerkrachtig elastomeerbitumen en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage. Het bitumen bevat wortelwerende bestanddelen, waardoor wortels van planten niet door de waterdichting kunnen dringen. De bovenzijde is afgewerkt met zwarte natuur leischilfers. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregneringsmengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand.

Toepassing

Wordt toegepast als wortelwerende toplaag voor daktuinen en terrassen met begroeiing.

Sopralene Garden wordt ook gebruikt voor de opstanden van deze systemen, voor funderingen en voor ondergrondse muren van multifunctionele terrassen.

Samenstelling

		SOPRALENE GARDEN 4 AF PY2
Dikte op de vrije boord		4 mm
Inlage	MDV	niet-geweven polyester
Dekmassa		elastomeerbitumen + wortelwerend bestanddeel
Afwerking bovenzijde		zwart natuur leislag
Afwerking onderzijde		PE folie

Eigenschappen

		SOPRALENE GARDEN 4 AF PY2
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	1200
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	950
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	50
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,5
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-20
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	110
Nagelweerstand: L (N)	MLV	225
Nagelweerstand: B (N)	MLV	225

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRALENE GARDEN 4 AF PY2
Afmeting van de rol (m)	8 x 1
Gewicht van de rol (kg)	47
Aantal rollen per palet	25

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRALENE GARDEN 4 AF PY2	Uitsluitend d.m.v. de zachte vlam. In geen geval kleven met warm bitumen. Gelieve de geldende plaatsingsvoorschriften en Technische Voorlichting 229 "Groendaken" te raadplegen.

Keuringen

Beantwoordt aan de eisen van de weerstand tegen worteldoorgroei volgens EN 13948.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487