

ALSAN RS ReflectRoof Coating

Propriétés

Le produit de finition **ALSAN RS ReflectRoof Coating** est une résine stable aux U.V., souple et pigmentée, à base de méthacrylates de méthyle.

Domaines d'utilisation

ALSAN RS ReflectRoof Coating est la couche à pouvoir réfléchissant du système ALSAN RS ReflectRoof.

Teintes

ALSAN RS ReflectRoof Coating est disponible dans la teinte standard suivante :
Blanc spécial

Conditionnement

Formulation été
10,00 kg ALSAN RS ReflectRoof Coating
0,20 kg Catalyseur (2 x 0,1 kg)
10,20 kg

Formulation hiver
10,00 kg ALSAN RS ReflectRoof Coating
0,40 kg Catalyseur (4 x 0,1 kg)
10,40 kg

Stockage

Peut être conservé env. 6 mois dans son emballage non entamé, dans un endroit frais, sec et hors gel. Ne pas exposer les bidons au soleil (également valable sur chantier).

Conditions de mise en œuvre

La mise en œuvre peut se faire à une température ambiante comprise entre + 3 °C min. et + 35 °max.

Les bidons contenant des restes de produit mélangé et réactif doivent être entreposés dans un lieu aéré et éloignés de la zone de travail.

Préparation du mélange

Remuer soigneusement le contenu du seau à faible vitesse à l'aide d'un malaxeur, ajouter le catalyseur pendant l'opération et continuer l'opération pendant 2 minutes ; bien veiller à homogénéiser tout le contenu (fond et bords).

Temps de réaction (à 20 °C)

Temps de réaction en pot	env. 15 min.
Résistant à la pluie	env. 30 min.
Circulable/prêt pour couches suivantes	env. 1 h.
Durcissement complet	env. 3 h.

Consommation

Sur surface imprégnée
env. 0,60 kg/m²

Sur lés bitumineux ardoisé
env. 0,80 - 1.00 kg/m²

Nettoyage des outils

En cas d'interruptions de travail ou à la fin des travaux, l'outillage doit être nettoyé minutieusement, pendant le temps de réaction en pot (env. 15 min.), au moyen du produit nettoyant ALSAN RS.

Risques et conseils de sécurité

voir les fiches techniques produits et de données sécurité.

Nos recommandations techniques pour la mise en œuvre de nos produits se basent sur d'importants travaux de développement et sur une expérience de plusieurs années ; ces conseils sont fournis au meilleur de nos connaissances. En raison de la grande diversité des exigences et conditions de chaque chantier, l'entreprise de pose doit s'assurer que les produits sont bien appropriés à chaque situation.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications rendues nécessaires par le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Version 0911