

VENTIGLASS 3

Beschrijving

Waterdichte onderlaag met ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem, samengesteld uit geblazen bitumen en voorzien van een inlage uit glasvlies. De bovenzijde is afgewerkt met een zand/talk mengeling die toelaat de volgende lagen aan te brengen volgens het lassysteem, door koudverlijmen of met warm bitumen. De onderzijde bestaat uit met weinig warmte activeerbare SBS bitumenstroken, afgewisseld met anti-kleefstroken. De snellas elastomeerstrepen zijn afgeschermd met een polypropyleen folie.

Toepassing

Wordt toegepast als waterdichte onderlaag bij een meerlaagse dakdichting en heeft een dampdrukverdelende werking. Verzekert een partiële kleving op ondergronden zoals: oude bitumineuze dakbedekking, beton, cellenbeton, houtplaten, PUR isolatieplaten enz... Wordt eveneens toegepast als dampremmende en dampdrukverdelende laag onder dakisolaties (voor gebouwen met binnenklimaatklasse E1 t/m E3).

Samenstelling

		VENTIGLASS 3
Dikte		3 mm
Inlage glasvlies (g/m ²)	MDV	60
Dekmassa		Geblazen bitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk
Afwerking onderzijde		Polypropyleenfilm

Eigenschappen

		VENTIGLASS 3
Dikte		3 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	250
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	150
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	2
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	2
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0,2
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	3
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	70
Nagelweerstand: L (N)	MLV	0
Nagelweerstand: B (N)	MLV	0

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	VENTIGLASS 3
	3 mm
Afmeting van de rol (m) - (bovenafwerking zand/talk)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg) - (bovenafwerking zand/talk)	42
Aantal rollen per palet - (bovenafwerking zand/talk)	23

Verwerking

	Plaatsingsmethode
VENTIGLASS 3 TF	Lassen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Keuringen

Met productcertificaat opgenomen in de ATG van de toplagen.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2000**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487