

# SOPRALAST 50 TV INOX

## Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit veerkrachtig elastomeerbitumen. De inlage bestaat uit een glasrooster en een glasvezeldoek. De bovenzijde is afgewerkt met gewafeld inox. De onderzijde is afgewerkt met een polypropyleenfilm. De inlage is geïmpregneerd met een elastomeermengsel en is homogeen met de dekmassa. De lasnaad is afgewerkt met een polypropyleenfilm.

## Toepassing

Wordt toegepast als toplaag bij een meerlaagse afdichting.

## Samenstelling

		SOPRALAST 50 TV INOX
Dikte op de lasnaad		≥ 3,5 mm
Inlage glasrooster + glasvezeldoek (g/m <sup>2</sup> )	MDV	95
Dekmassa		Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Gewafeld inox
Afwerking onderzijde		Polypropyleenfilm

## Eigenschappen

		SOPRALAST 50 TV INOX
Dikte op de lasnaad		≥ 3,5 mm
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	600
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	600
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	3
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	3
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,5
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-10
Afdruiptemperatuur °C (EUtgb)	MLV	80
Nagelweerstand: L (N)	MLV	150
Nagelweerstand: B (N)	MLV	150

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

SOPRALAST 50 TV INOX	
Afmeting van de rol (m)	8 x 1
Gewicht van de rol (kg)	39
Aantal rollen per palet	25

## Verwerking

Plaatsingsmethode	
<b>SOPRALAST 50 TV INOX</b>	Wordt geplaatst volgens de vlamsmethode. De banen worden gelast volgens de trekmethod, de uitvoerder staat voor de rol. De overlapping op de langse zijde zal de onderliggende inox cachering 1 cm bedekken. Bij kopse overlappingen wordt 5 cm inox folie verwijderd van de onderliggende baan

## Keuringen

Voldoet aan de brandklasse A1 (NBN S 21-203) M1 (NF P 92-501).

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Kwaliteitscontrole

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001  
FM 513487