

SOPRALENE FLAM 180 ALU

Beschrijving

Soepel waterdichtingsmembraan samengesteld uit veerkrachtig elastomeerbitumen en voorzien van een niet-geweven polyester inlage. De onderzijde is voorzien van een thermoplastische film. De bovenzijde is zelfbeschermend door een aluminiumfolie met een gewafeld oppervlak, thermisch stabiel.

Toepassing

Wordt toegepast als beschermingslaag op de dakafdichting om te voldoen aan de brandklasse A1.

Samenstelling

		SOPRALENE FLAM 180 ALU
Dikte op de lasnaad		3,7 mm op de overlap
Inlage niet geweven polyester (g/m ²)	MDV	180
Dekmassa		Mengeling van geselecteerde bitumen en SBS
Afwerking bovenzijde		Gewafeld alu 0,08
Afwerking onderzijde		Thermoplastische film

Eigenschappen

		SOPRALENE FLAM 180 ALU
Dikte		3,7 mm op de overlap
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	900
Treksterkte: B (N/5 cm) (EUtgb)	MDV	650
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	55
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-20
Verwekingspunt R&B (°C) (EUtgb)	MLV	110

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRALENE FLAM 180 ALU
	3,7 mm op de overlap
Afmeting van de rol (m)	8 x 1
Gewicht van de rol (kg)	35
Aantal rollen per palet	25

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRALENE FLAM 180 ALU	Uitsluitend d.m.v. de zachte vlam. In geen geval kleven met warme bitumen. Gelieve de geldende plaatsingsvoorschriften en Technische Voorlichting te raadplegen.

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be