

**SOPREMA**Bouwvelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**BETF175/320-11-nl
annuleert en vervangt BETF-11-03/7.7.1-nl

SOPRALAST 50 TV ALU

Beschrijving

Beschermingsmembraan op basis van elastomeerbitumen een composiet-glasvliesinlage. De bovenzijde is afgewerkt met gewafeld aluminium. De vrije boord is een wegbrandfilm. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Toepassing

Wordt toegepast als beschermingslaag voor dakdakafdichtingen waar brandklasse A1 vereist is.

Samenstelling

Inlage	composiet-glasvlies
Inlage gewicht (g/m ²)	95
Afwerking bovenzijde	gewafeld aluminium
Afwerking onderzijde	folie
Dekmassa	elastomeerbitumen

Eigenschappen

Dikte (mm)		3,5
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MLV	600
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MLV	600
Breukrek L (%) (EN 12311-1)	MLV	3
Breukrek B (%) (EN 12311-1)	MLV	3
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,5
Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1)	MLV	150
Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1)	MLV	150
Koude buig (°C) (EN 1109)	MLV	-10
Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	80
Vliegvuurbestendigheid van het product (EN 13501-5)		Systeemtest
Brandreactie (EN 13501-1)		Cfr. 13707

MDV = gemiddelde waarde

MLV = minimumwaarde

NPD = geen waarde bepaald

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	8 x 1
Gewicht van de rol (kg)	38
Aantal rollen per pallet	25



SOPREMA

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF 175/320-11-nl
annuleert en vervangt BETF-11-03/7.7.1-nl

Verwerking

Wordt geplaatst volgens de vlamsmethode. De banen worden gelast volgens de trekmethode, de uitvoerder staat voor de rol. De overlapping van de langse zijde zal de onderliggende alu cachering 1 cm bedekken. Bij kopse overlappingen wordt 5 cm alu folie verwijderd van de onderliggende baan.

Keuring & certificaten

CE 0679-CDP-0130, 0133, 0393

Jaar : 2006
Norm : EN 13707

Opgenomen in ATG van de toplagen

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008**



ISO 9001