

SOPRAGUM OPTIMA 4 C

Type C1 & C3

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan op basis van hoogwaardig plastomeerbitumen en voorzien van een composiet-polyesterinlage, wat resulteert in een verhoogde dimensionele stabiliteit en in een betere mechanische weerstand. De injage is geïmpregneerd met een plastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregneringsmengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand. De bovenzijde is afgewerkt met mechanisch ingewalste leischilfers of met een zand / talk mengeling. De lasnaad is voorzien van een polypropyleenfilm. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie en een microprofilering (vlamlasmethode) of een zand/talk mengeling (koudkleefmethode).

Toepassing

Wordt toegepast als toplaag bij een éénlaagse of meerlaagse dakdichting.

Samenstelling

		SOPRAGUM OPTIMA 4 C	
		C1	C3
Dikte op de lasnaad		4 mm	4 mm
Inlage composiet polyester (g/m ²)	MDV	170	250
Dekmassa		Plastomeerbitumen	Plastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Leislag of zand/talk	Leislag of zand/talk
Afwerking onderzijde		PE folie of zand/talk	PE folie of zand/talk

Eigenschappen

		SOPRAGUM OPTIMA 4 C	
		C1	C3
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	800	1300
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	700	1100
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45	45
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	45	40
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-15	-15
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	140	140
Nagelweerstand: L (N)	MLV	200	300
Nagelweerstand: B (N)	MLV	200	300

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRAGUM OPTIMA 4 C	
	C1	C3
Afmeting van de rol (m) <i>Bovenafwerking leislag (AF - AT)</i> <i>Bovenafwerking zand/talk (TF - TT)</i>	8 x 1 10 x 1	8 x 1 10 x 1
Gewicht van de rol (kg) <i>Bovenafwerking leislag (AF - AT)</i> <i>Bovenafwerking zand/talk (TF - TT)</i>	42 41	42 41
Aantal rollen per palet <i>Bovenafwerking leislag (AF - AT)</i> <i>Bovenafwerking zand/talk (TF - TT)</i>	25 23	25 23

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRAGUM OPTIMA 4 AF C1 of C3	Lassen
SOPRAGUM OPTIMA 4 TF C1 of C3	Lassen
SOPRAGUM OPTIMA 4 AT C1 of C3	Koudkleven of lassen
SOPRAGUM OPTIMA 4 TT C1 of C3	Koudkleven of lassen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

Keuringen

ATG nr. 1558

Avis technique nr. 5/04 - 1753

Ook beschikbaar met extentie FR: voldoet aan classificatie B_{roof} (t1)
vb: SOPRAGUM OPTIMA 4 AF C3 FR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2000**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487