

VARYFLEX 370 3 mm - (370P14)

Omschrijving

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met een polyester composiet wapening.
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaags systeem.
De bovenzijde is afgewerkt met zand.
De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Samenstelling

	VARYFLEX 370 3 mm
Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	zand
Kleur	-
Afwerking onderzijde	folie
Dekmassa	elastomeerbitumen

Verpakking

	VARYFLEX 370 3 mm
Afmetingen van de rol (m)	7,5 x 1
Massa van de rol (kg)	26
Aantal rollen per pallet	36

Eigenschappen

		VARYFLEX 370 3 mm
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,0
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	800
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-15
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100


MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Verwerking

- Volledig lassen, inclusief overlappen.
- Losgelegd, als onderlaag.

Keuring & certificaten

 Norm: **EN 13707**
Jaar: **2006**

KOMO K11173

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits- en Milieu management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Technisch directeur

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.