

# SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 TF

Type C1 &amp; C3

## Beschrijving

Eénlaags dakdichtingsmembraan dat werd ontwikkeld met een ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem op basis van elastomeerbitumen en voorzien van een composiet-polyesterinlage, wat resulteert in een verhoogde dimensionale stabiliteit en in een betere mechanische weerstand. De inlage is geïmpregneerd met een elastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmasa en het impregneringsmengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand. De bovenzijde is afgewerkt met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met elastomeerstroken, afgewisseld met anti-kleefstroken. De licht activeerbare elastomeerstroken zijn afgeschermd met een polypropyleenfilm.

## Toepassing

Sopralene Monoflex Venti 4 TF wordt toegepast als éénlaagse dakdichting op ondergronden waar een partiële kleving vereist is zoals bv.: oude bitumineuze dakbedekkingen, beton, cellenbeton, houtplaten, PUR isolatieplaten, enz. Deze laag dient steeds te worden beschermd tegen UV stralen.

## Samenstelling

		SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 TF	
		C1	C3
Dikte op de lasnaad		4 mm	4 mm
Inlage composiet polyester (g/m <sup>2</sup> )	MDV	170	250
Dekmasa		Elastomeerbitumen	Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk	Zand/talk
Afwerking onderzijde		Polypropyleenfilm	Polypropyleenfilm

## Eigenschappen

		SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 TF	
		C1	C3
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	800	1200
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	700	1100
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45	45
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	45	40
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-20	-20
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	110	110
Nagelweerstand: L (N)	MLV	200	300
Nagelweerstand: B (N)	MLV	200	300

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

	SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 TF	
	C1	C3
Afmeting van de rol (m) <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	8 x 1	8 x 1
Gewicht van de rol (kg) <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	40	40
Aantal rollen per palet <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	23	23

## Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 TF C1	Lassen
SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 TF C3	

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

## Keuringen

### ATG nr. 2382 CTG 246

Ook beschikbaar met extentie FR: voldoet aan classificatie B<sub>roof</sub> (t1)  
vb: SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 TF FR

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.  
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be