

SOPRALENE TECHNO 4 C

Type C1 & C3

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit veerkrachtig elastomeerbitumen en voorzien van een composiet polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met leischilfers, verkrijgbaar in verscheidene kleuren (de lasnaad is dan voorzien van een polypropyleenweefsel) ofwel met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie met microprofilering (vlamslasmethode) of zand/talk (koudkleefmethode). De inlage is geïmpregneerd met een elastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregneringsmengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand.

Toepassing

Wordt toegepast als éénlaagse dakdichting of als toplaag bij een meerlaagse dakdichting.

Sopralene Techno 4 TF wordt ook toegepast bij geballaste daken met grind, bij dakterrassen onder tegels, bij het omgekeerd daksysteem en bij bekuipingen.

Samenstelling

		SOPRALENE TECHNO 4 C	
		C1	C3
Dikte op de lasnaad		4 mm	4 mm
Inlage composiet polyester (g/m ²)	MDV	170	250
Dekmassa		Elastomeerbitumen	Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Leislag of zand/talk	Leislag of zand/talk
Afwerking onderzijde		PE folie of zand/talk	PE folie of zand/talk

Eigenschappen

		SOPRALENE TECHNO 4 C	
		C1	C3
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	800	1200
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	700	1100
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45	45
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	45	40
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-15	-15
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	100	100
Nagelweerstand: L (N)	MLV	200	300
Nagelweerstand: B (N)	MLV	200	300

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRALENE TECHNO 4 C	
	C1	C3
Afmeting van de rol (m) <i>Bovenafwerking leislag</i> <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	8 x 1 10 x 1	8 x 1 10 x 1
Gewicht van de rol (kg) <i>Bovenafwerking leislag</i> <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	45 44	45 44
Aantal rollen per palet <i>Bovenafwerking leislag</i> <i>Bovenafwerking zand/talk</i>	25 23	25 23

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 & C3	Lassen
SOPRALENE TECHNO 4 TF C1 & C3	
SOPRALENE TECHNO 4 AT C1 & C3	Lassen, kleven met koudlijm of warm bitumen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / A = leislag

Keuringen

ATG nr. 2025

Ook beschikbaar met extentie FR: voldoet aan classificatie B_{roof} (t1)
vb: SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487