

**SOPREMA**

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF-213/322-11-nl
annuleert en vervangt BETF-06-04/L.5.2-nl

SOPRAMASTIC 200

Beschrijving

Voegmastic op basis van bitumen en synthetisch rubber.

Toepassing

Wordt gebruikt voor het dichten van scheuren, barsten en voegen, alsook voor het herstellen van daken.

Eigenschappen

Uitzicht	Zwart
Samenstelling	Elastomeerbitumen, vluchtige solventen, vezels en minerale vulstoffen
Droogrest (indicatieve waarde)	NPD
Volumemassa bij 25°C (indicatieve waarde)	1100 kg/m ³
Droogtijd (indicatieve waarde)	4 u à 24 u, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid
Vlampunt °C	+ 15 °C

Verpakking

Kokers van 310 ml

Verwerking

Sopramastic 200 wordt aangebracht met een pistool op alle zuivere en onbeschadigde oppervlakken. Het heeft een uitstekende hechting op de meeste materialen zonder voorafgaandelijke behandeling met een primer. Verwerken bij temperaturen boven 5°C.



SOPREMA

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF-213/322-11-nl
annuleert en vervangt **BETF-06-04/L.5.2-nl**

Reiniging

White spirit

Bijzondere aanwijzingen

Sopramastic 200 is een licht ontvlambaar product. Tijdens verwerking onstekingsbronnen verwijderd houden. Dampen niet inademen. Niet roken tijdens de verwerking. Contact met huid en ogen vermijden. De verpakkingen bewaren in goed geventileerde ruimten en beschut tegen de zon. De aanwijzingen op de verpakking raadplegen. Voor meer gegevens: zie veiligheidsinformatieblad.

Kwaliteits- controle

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008** en **EN ISO 14001:2004**



ISO 9001
ISO 14001