

**SOPREMA**

Bouwvelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel: + 32 14 23 07 07 - Fax: + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be

## TECHNISCHE FICHE

06-04/L.4.7-nl

# COLTACK

### Beschrijving

Coltack is een koudlijm op basis van bitumen, polyurethaanharsen en vluchtige solventen.

### Toepassing

Kleven van thermische schuimisolatieplaten (geëxpandeerd polystyreen en polyurethaan) op een damp scherm of bestaande dakbedekking (bij renovatie).

### Eigenschappen

	COLTACK
Volumemassa bij 23°C	1000 kg/m <sup>3</sup>
Droogrest	88%
Viscositeit bij 20°C*	± 150 Po
Vlampunt (ASTM D56)	+ 17°C
Droogtijd	< 6 uur
Maximale weerstand	7 dagen
Verticale tractie - 5 mm/min. op 20x20 cm	isolatie breekt

\* De waarde i.v.m. viscositeit is indicatief

### Verpakking

Bussen van 20 kg.

### Verbruik

200 à 300 g/m<sup>2</sup>.

## Opslag

6 maanden in originele en ongeopende verpakking. Verpakkingen omgekeerd opslaan in een droge en koele ruimte (tussen 5 en 40°C).  
Een geopende verpakking kan niet meer opnieuw gestockeerd worden.

## Verwerking

Aanbrengen in stroken of noppen volgens de geldende plaatsingsvoorschriften of Technische Voorlichtingen.  
Reiniging materiaal: petroleumsolventen, bijv. white spirit.

## Voorzorgen

### **Coltac is een ontvlambaar product.**

In een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
Gelieve de voorzorgen, vermeld op de verpakking, te respecteren.  
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Kwaliteits- controle

**SOPREMA** hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Daarom wordt de norm **ISO 9002/CEN 29002** certificering toegepast.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be