

ALSAN 071

ALSAN 071 är ett flytande förtjockningsmedel för att öka viskositeten och tixotropin i Alsan PMMA produkter.

Material

Förtjockningsmedel.

Egenskaper

Effektiv direkt efter omrörning.

Användningsområden

ALSAN 071 är ett flytande förtjockningsmedel som används för att göra Alsan PMMA produkter tjockare innan applicering på lutande eller vertikala ytor.

Förpackning

1 kg metallburk.

Färg

ALSAN 071 är ljusgul.

Förvaring

Förvaras i tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats. Undvik varma lagringsplatser (> 30 °C) till och med under korta tid, till exempel på arbetsplats. Produkterna får inte utsättas för direkt solljus eller förvaras i fordon. Oöppnade produkter har en hållbarhet på minst 12 månader. Återförslut behållarna så att de är lufttäta.

Förbrukning

Beroende på den önskade effekten kan mellan 0,5 till 2 % förtjockningsmedel tillsättas Alsan PMMA produkter (t.ex. Alsan 770).

I fallet med flerkomponentprodukter, t.ex. Alsan 870 RS (som består av Alsan 870 R baskomponent och Alsan 870 S sand), beräknas mängden alltid efter baskomponenten, så i detta fall Alsan 870 R.

Se produktbladet för Alsan PMMA produkter för mer information om de rekommenderade mängderna.

Tekniska data

Densitet: 1,15 g/cm³

Appliceringsanvisningar

Appliceringsutrustning/verktyg

Passande blandare (ex. färgblandare)

Blandning

Tillsätt förtjockningsmedlet till den flytande Alsan baskomponenten långsamt och under omrörning. Blanda noggrant för att uppnå en jämn fördelning. Låt vila i ca 5 minuter och rör om på nytt. Den tixotropa effekten inträffar omedelbart efter omrörning. Först därefter bör Alsan 070 katalysator tillsättas (se produktblad för de produkter som används). Se produktinformationen för aktuella Alsan PMMA produkter för exakta detaljer.

Säkerhetsinformation och risker

Se säkerhetsdatabladet för den aktuella produkten.

Kvalitet

SOPREMA ställer höga krav på kvaliteten på sina produkter. Därför arbetar vi i enlighet med **EN ISO 9001:2008** och **EN ISO 14001:2004**.



Allmän information

Ovanstående information, i synnerhet information om produktapplicering, är baserad på omfattande utveckling och många års erfarenhet. Den tillhandahålls enligt den kunskap vi har. Men de många kraven och villkoren på plats innebär att det kan vara nödvändigt att produkten testas under dessa förhållanden för att säkerställa att den är lämplig för det avsedda ändamålet under dessa villkor. Kontakta **Soprema** för mer information. Endast den senaste versionen av dokumentationen är giltig. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att återspegla tekniska framsteg och förbättringar av våra produkter.



Marnix DERKS
Teknisk chef

SOPREMA NV förbehåller sig rätten att förändra material innehåll och följaktligen pris utan förvarning. Således accepteras endast beställningar i överensstämmelse med de förutsättningar och tekniska specifikationer som gäller vid orderdatum.