

**SOPREMA**

Bouwvelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel: + 32 14 23 07 07 - Fax: + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be

## **TECHNISCHE FICHE**

10-08/5.1-nl

# **SOPRAVAP ALU 3**

### **Beschrijving**

SOPRAVAP ALU 3 is een membraan bestaande uit een aluminium folie met aan beide zijden een bitumen coating en afgestrooid met een zand/talk mengeling.

### **Toepassing**

SOPRAVAP ALU 3 wordt toegepast als dampremmende laag boven lokalen met een vochtigheidsgraad van meer dan 60%, klimaatklasse E4.

### **Samenstelling**

		<b>SOPRAVAP ALU 3</b>
Dikte op de lasnaad		3 mm
Inlage aluminium (mm)	MDV	0,01
Dekmassa		Geblazen bitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk
Afwerking onderzijde		Zand/talk of folie

### **Eigenschappen**

		<b>SOPRAVAP ALU 3</b>
Dikte op de lasnaad		3 mm
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	300
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	300
Equivalentente dampdiffusiedikte (m)	MDV	1250
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	3
Verwekingspunt R & B (°C) (EUtgb)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

<b>SOPRAVAP ALU 3</b>	
	3 mm
Afmeting van de rol (m) - (bovenafwerking talk)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg) - (bovenafwerking talk)	40
Aantal rollen per palet	30

## Verwerking

<b>Plaatsingsmethode</b>	
<b>SOPRAVAP ALU 3 TT</b>	Lassen, kleven met koudlijm of warm bitumen
<b>SOPRAVAP ALU 3 TF</b>	Lassen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

## Keuringen

### BENOR

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Kwaliteitscontrole

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be

