

ALSAN PATCH

Beschrijving

Reparatiecoating voor waterdichting op basis van hoogpolymeren en solventen.

Toepassing

Gedeeltelijke herstellingen van dakbedekkingen, niet toegankelijke terrassen, dakgoten, goten, schoorsteenbasis, buizen...

Verzekert een onmiddellijke herstelling; tot 1300 % elastisch; uitstekende weerstand tegen weersinvloeden en minerale zuren; bevat geen bitumen; uitstekende hechting op verschillende soorten ondergrond.

Eigenschappen

Volgens de officieel geldende normen of, bij gebrek hieraan, volgens interne normen.

	ALSAN PATCH
Fysische toestand	Dikvloeibare vloeistof. Krijgt, na droging, een satijnen rubberachtig uitzicht met grijze kleur.
Volumemassa bij 23°C	± 1030 kg/m ³
Dikte	Vochtig: ± 1000 µ / droog: 430 µ
Vaste stoffen in de massa	51-54 % in gewicht / 42-44 % in volume
Vlampunt	> 23°C
Ontvlambaarheid	Ontvlambaar
Klassering AFNOR NFT 36-005	Familie I, Klasse 7b1

Verpakking en verbruik

Bussen van 1 en 5 l.
Verbruik: 1 à 2,5 l/m²

Opslag

Min. 5 jaar op een koele en droge plaats in ongeopende verpakking.

Verwerking

- Aanbrengen op zuivere ondergrond.
- Kan ook op natte ondergrond aangebracht worden.
- Nooit aanbrengen op polystyreen isolatie.
- Aanbrengen met borstel of rol, niet aanlengen.
- Overwerkbaar na min. 3 tot 14 dagen.

Reiniging materiaal: V thinner.

Bijzondere aanwijzingen

Vereisten voor transport: geen ADR classificatie, UN code: 1263 p. 3372, klasse 3.3

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteits- controle

SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Daarom wordt de norm **ISO 9002/CEN 29002** certificering toegepast.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be