

ALSAN FLASHING JARDIN

1 BESCHRIJVING

ALSAN FLASHING JARDIN is een kant-en-klaar bitumen-polyurethaan hars voor het waterdicht afsluiten van opstanden, dakranden en allerhande moeilijke dakdetails.

ALSAN FLASHING JARDIN bevat wortelwerende additieven voor het gebruik op groendaken.

2 EIGENSCHAPPEN

In overeenstemming met de huidige officiële normen of interne standaarden.

	ALSAN FLASHING JARDIN
Fysische toestand	monocomponent, zwart, stroperige pasta
Dichtheid bij 25 °C	± 1050 kg/m ³
Viscositeit bij 23 °C	± 250 Po
Gehalte vaste stof (in gewicht)	80%
Vlampunt	2,5 °C
Ontvlambaarheid	gemakkelijk ontvlambaar
Droogtijd	overdekbaar na 2 uur droog: 12 uur (nog kleverig bij aanraking)

3 VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking: 2,5 kg, 5 kg en 15 kg
- 2,5 kg / 15 kg (in metalen emmer/blik)
- 5 kg (in plastic zak in kunststof emmer)

Opslag: 12 maanden in originele, ongeopende verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen 5 en 30 °C.
Bewaar metalen emmers/blikken ondersteboven.

4 VERBRUIK

Afhankelijk van de plaats en gewenste resultaat zal het verbruik liggen tussen de 1,6 kg/m² en 2,4 kg/m².

watertichtingssysteem: 1,6 kg/m² in 2 lagen, respectievelijk 900 g/m² en 700 g/m²

met verstevigingen: Op plaatsen waar spanningen kunnen optreden (hoeken, barsten, overgangen van ondergrond, enz.) dient voorafgaandelijk versteviging met Alsan verstevigingsvlies aangebracht te worden. Voor het aanbrengen van het vlies dient een extra laag van ± 500 g/m² in rekening gebracht te worden.

afwerking met instrooiing: Voor het afstrooien dient een bijkomende laag van ± 300 g/m² gebruikt worden.

Contacteer Soprema voor meer informatie betreffende de plaatsing.

5 TOEPASSING

ALSAN FLASHING JARDIN wordt gebruikt voor het vlam vrij afdichten van opkanten en detailleringen bij nieuwbouw en renovatie. **ALSAN FLASHING JARDIN** hecht op bijna alle ondergronden zoals met zand of mineraal afgewerkte bitumineuze Soprema membranen, beton, hout, metaal en polyester.

Contacteer Soprema voor meer informatie en voor toepassingen op andere ondergronden.

6 VERWERKING

ALSAN FLASHING JARDIN wordt rechtstreeks en zonder hechtprimer aangebracht op een zuivere en droge ondergrond. In de hoeken wordt **ALSAN FLASHING JARDIN** in combinatie met vliesversterking gebruikt om spanningen op te vangen. Het geheel kan afgewerkt worden met leislag of granulaat.

Voor gebruik dient de pasta voldoende geroerd te zijn.

Gebruik **Diluant V** voor het reinigen van het gereedschap.

Zie betreffende verwerkingsrichtlijnen voor meer informatie



TECHNISCHE FICHE

BETF-12-002.a-NL



7 KEURING & CERTIFIKATEN

CE Europese Technische Goedkeuring: **ETA-08/0114**

8 ALGEMENE INFORMATIE

Hygiëne, gezondheid en milieu:

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het betreffende product.

Kwaliteit:

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008** en **ISO 14001:2004**.



Marnix DERKS
Technisch Directeur

SOPREMA behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

België:
T: 014-23 07 07 • F: 014-23 07 77
www.soprema.be • E: info@soprema.be

Nederland:
T: 0515-533 000 • F: 0515-533 111
www.troelstra-devries.nl • E: info@troelstra-devries.nl

3 / 3

SOPREMA
GROUP