

SOPRAMASTIC 200

Beschrijving

Sopramastic 200 is een voegmastic op basis van synthetisch rubber en bitumen.

Toepassing

Sopramastic 200 wordt gebruikt als afwerking van bitumineuze naden en voor het opvullen van voegen.
Het is verenigbaar met bitumineuze producten.

Eigenschappen

	SOPRAMASTIC 200
Kleur	Zwart
Geur	Koolwaterstof
Volumemassa bij 23°C	1100 ± 50 kg/m ³
Afvloeiing	0 bij gebruikstemperatuur
Vlampunt (ASTM D56)	+ 15°C
Conische penetratie bij 25°C	275<P<325 1/10 mm
Temperatuurbereik	-20 tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +35°C

De vasthechtingstijd bedraagt 4 à 24 uur, naargelang de weersomstandigheden en de dikte van de rups.

Verpakking

Kokers van 310 ml.

Opslag

2 jaar in originele en ongeopende verpakking.

Verwerking

Wordt aangebracht met een pistool op alle zuivere en onbeschadigde oppervlakken. Het heeft een uitstekende hechting op de meeste materialen zonder voorafgaandelijke behandeling met een primer. Kan ook aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond.

Voorzorgen

Sopramastic 200 is een **licht ontvlambaar product**.
Op een koele en droge plaats bewaren.
De aanwijzingen op de verpakking raadplegen.
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteits- controle

SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Daarom wordt de norm **ISO 9002/CEN 29002** certificering toegepast.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be