

# SOPRALENE TECHNO VENTI 4 TF

Type C1 &amp; C3

## Beschrijving

Eénlaags dakdichtingsmembraan dat werd ontwikkeld met een ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem op basis van elastomeerbitumen en voorzien van een composiet-polyester inlage, wat resulteert in een verhoogde dimensionale stabiliteit en in een betere mechanische weerstand. De inlage is geïmpregneerd met een elastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregniemengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand. De bovenzijde is afgewerkt met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met elastomeerstroken, afgewisseld met anti-kleefstroken. De licht activeerbare elastomeerstroken zijn afgeschermd met een polypropyleenfilm.

## Toepassing

Sopralene Techno Venti 4 TF wordt toegepast als éénlaagse dakdichting op ondergronden waar een partiële kleving vereist is zoals bv.: oude bitumineuze dakbedekkingen, beton, cellenbeton, houtplaten, PUR isolatieplaten, enz. Deze laag dient steeds te worden beschermd tegen UV stralen.

## Samenstelling

|  |     | SOPRALENE TECHNO VENTI 4 TF |                     |
|--|-----|-----------------------------|---------------------|
|  |     | C1                          | C3                  |
| Dikte op de lasnaad                            |     | 4 mm                        | 4 mm                |
| Inlage composiet polyester (g/m <sup>2</sup> ) | MDV | 170                         | 250                 |
| Dekmassa                                       |     | Elastomeerbitumen           | Elastomeerbitumen   |
| Afwerking bovenzijde                           |     | Zand/talk mengeling         | Zand/talk mengeling |
| Afwerking onderzijde                           |     | Polypropyleenfilm           | Polypropyleenfilm   |

## Eigenschappen

|                                 |     | SOPRALENE TECHNO VENTI 4 TF |      |
|---------------------------------|-----|-----------------------------|------|
|                                 |     | C1                          | C3   |
| Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)  | MDV | 800                         | 1200 |
| Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)  | MDV | 650                         | 1100 |
| Breukrek: L (%) (EUtgb)         | MDV | 45                          | 45   |
| Breukrek: B (%) (EUtgb)         | MDV | 45                          | 40   |
| Vrije krimp (%) (EUtgb)         | MLV | 0,3                         | 0,3  |
| Koude buig (°C) (EUtgb)         | MLV | -15                         | -15  |
| Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb) | MLV | 100                         | 100  |
| Nagelweerstand: L (N)           | MLV | 200                         | 300  |
| Nagelweerstand: B (N)           | MLV | 200                         | 300  |

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

|   | SOPRALENE TECHNO VENTI 4 TF |       |
|---|-----------------------------|-------|
|   | C1                          | C3    |
| Afmeting van de rol (m)<br><i>Bovenafwerking talk</i> | 8 x 1                       | 8 x 1 |
| Gewicht van de rol (kg)<br><i>Bovenafwerking talk</i> | 40                          | 40    |
| Aantal rollen per palet<br><i>Bovenafwerking talk</i> | 23                          | 23    |

## Verwerking

|                                | Plaatsingsmethode |
|--------------------------------|-------------------|
| SOPRALENE TECHNO VENTI 4 TF C1 | Lassen            |
| SOPRALENE TECHNO VENTI 4 TF C3 |                   |

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

## Keuringen

### ATG nr. 2025

Ook beschikbaar met extentie FR: voldoet aan classificatie B<sub>roof</sub> (t1)  
vb: SOPRALENE TECHNO VENTI 4 TF FR

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Kwaliteitscontrole

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be