

# SOPRAGLASS APP V4

## Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeerbitumen en voorzien van een glasvliesinlage. De bovenzijde is afgestrooid met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een polyethyleenfilm of een zand/talk mengeling.

## Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaagse dakdichting, of als dampscherm voor gebouwen met klimaatklasse E1 tot en met E3.

## Samenstelling

		SOPRAGLASS APP V4
Dikte		4 mm
Inlage glasvlies (g/m <sup>2</sup> )	MDV	60
Dekmassa		Plastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk of folie
Afwerking onderzijde		Zand/talk of folie

## Eigenschappen

		SOPRAGLASS APP V4
Dikte		4 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	350
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	200
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	2
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	2
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	-5
Equivalentente dampdiffusiedikte (m)	MDV	80
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	140

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

	<b>SOPRAGLASS APP V4</b>
	4 mm
Afmeting van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	48
Aantal rollen per palet	23

## Verwerking

	<b>Plaatsingsmethode</b>
<b>SOPRAGLASS APP V4 FF</b>	Lassen
<b>SOPRAGLASS APP V4 TF</b>	Lassen
<b>SOPRAGLASS APP V4 FT</b>	Koudkleven, lassen
<b>SOPRAGLASS APP V4 TT</b>	Koudkleven, lassen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

## Keuringen

### **BENOR**

## Bijzondere aanwijzingen

### **Hygiëne, gezondheid en milieu**

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### **Kwaliteitscontrole**

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be