

**SOPREMA**

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel: + 32 14 23 07 07 - Fax: + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

10-04/L.1.7-nl

SOPRADERE QUICK

Beschrijving

Sopradere Quick is een mengsel op basis van bitumen en vluchtige solventen.

Toepassing

Wordt gebruikt voor het koud impregneren van ondergronden zoals beton, hout en metaal om daardoor een goede hechting van warm aangebrachte bitumineuze producten te verzekeren volgens de voorschriften van DTU 43.

Eigenschappen

	SOPRADERE QUICK
Kleur	Zwart, vormt droog een zwarte film
Droogrest	> 40% in gewicht (conform DTU 43)
Volumemassa bij 25°C (indicatieve waarde)	940 kg/m ³
Pseudo-viscositeit coupe n°4 bij 20°C (NFT 30-014)	23 à 27 sec.
Vlampunt (ASTM D 56)	+ 35°
Droogtijd op beton	Minder dan 1/2 uur

Verpakking

Bussen van 5 en 25 liter, volledig opengaand.

Verwerking

Wordt aangebracht met de rol of spatel op een zuivere en droge ondergrond ($\pm 0,25$ l/m²).

De primer moet volledig droog zijn vooraleer men met de afdichtingswerken start.

Verbruik

- Op ruwe en absorberende oppervlakken (beton, hout):
± 20 m² / bus 5 liter
± 100 m² / bus 20 liter
- Op gladde oppervlakken ligt het verbruik veel lager.

Bijzondere aanwijzingen

Voorzorgen

Sopradere Quick is een **ontvlambaar product**. Opslaan verwijderd van zon en ontstekingsbronnen.

Bij verwerking niet roken en ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Bij gebruik in gesloten ruimten zorgen voor een goede ventilatie.

De bussen minstens 10 meter van een open vlam verwijderd houden, zelfs al zijn ze nog gesloten.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487