

UNICOAT ZK - (370-67)

Omschrijving

Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester composiet wapening.
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting van opkanten en details.
De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.
De zelfklevende onderzijde is voorzien van een wegtrekbare siliconenfilm.

Samenstelling

	UNICOAT ZK
Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	wegbrandfolie
Afwerking onderzijde	siliconenfilm
Dekmassa	elastomeerbitumen

Verpakking

	UNICOAT ZK
Afmetingen van de rol (m)	10 x 1
Massa van de rol (kg)	23
Aantal rollen per pallet	30

Eigenschappen

		UNICOAT ZK
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	2,2
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	800
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.



SOPREMA

Bitumineuze waterdichting

TECHNISCHE FICHE

BETF-WPBNL069.a/NL



Verwerking

- Zelfklevend met gelaste overlappen.

Keuring & certificaten



Norm: **EN 13707**
Jaar: **2008**

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits- en Milieu management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Technisch directeur

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Nederland:
SOPREMA BV
T: +31 (0)515-533 000
F: +31 (0)515-533 111
E: info@soprema.nl
W: www.soprema.nl

België:
SOPREMA NV
T: +32 (0)14-23 07 07
F: +32 (0)14-23 07 77
E: info@soprema.be
W: www.soprema.be

SOPREMA
GROUP