

VENTIROCK SBS 3

Beschrijving

Waterdichte onderlaag met ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem, samengesteld uit elastomeerbitumen en voorzien van een inlage uit polyester. De bovenzijde is afgewerkt met een zand/talk mengeling. De onderzijde bestaat uit met weinig warmte activeerbare elastomeer bitumenstroken, afgewisseld met anti-kleefstroken. De snellas elastomeerstrepen zijn afgeschermd met een polypropyleen folie.

Toepassing

Wordt toegepast als waterdichte onderlaag bij een meerlaagse dakdichting en heeft tegelijkertijd een dampdrukverdelende werking. Verzekert een partiële kleving op ondergronden als oude bitumineuze dakbedekking, beton, cellenbeton, houtplaten, PUR isolatieplaten enz... Wordt eveneens toegepast als dampremmende en dampdrukverdelende laag onder dakisolaties (voor gebouwen met binnenklimaat-klasse E1 t/m E3).

Samenstelling

| | | VENTIROCK SBS 3 |
|---|-----|-------------------|
| Dikte op de lasnaad | | 3 mm |
| Inlage niet geweven polyester (g/m ²) | MDV | 180 |
| Dekmassa | | Elastomeerbitumen |
| Afwerking bovenzijde | | Zand |
| Afwerking onderzijde | | Wegbrandfilm PP |

Eigenschappen

| | | VENTIROCK SBS 3 |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| Dikte op de lasnaad | | 3 mm |
| Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm) | MDV | 600 |
| Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm) | MDV | 500 |
| Breukrek: L (EUtgb) (%) | MDV | 40 |
| Breukrek: B (EUtgb) (%) | MDV | 45 |
| Vrije krimp (EUtgb) (%) | MLV | 0,5 |
| Koude buig (EUtgb) (°C) | MLV | -15 |
| Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C) | MLV | 100 |
| Nagelweerstand: L (N) | MLV | 125 |
| Nagelweerstand: B (N) | MLV | 125 |

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

| VENTIROCK SBS 3 | |
|---|--------|
| | 3 mm |
| Afmeting van de rol (m) - (bovenafwerking talk) | 10 x 1 |
| Gewicht van de rol (kg) - (bovenafwerking talk) | 42 |
| Aantal rollen per palet | 20 |

Verwerking

| Plaatsingsmethode | |
|-------------------|------------------------|
| VENTIROCK SBS 3 | Lassen met zachte vlam |

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Keuringen

Met productcertificaat opgenomen in de ATG van de eindlagen.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487