

SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 TF

Type C1 & C3

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan met ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem op basis van plastomeerbitumen en voorzien van een composiet-polyesterinlage, wat resulteert in een verhoogde dimensionale stabiliteit en in een betere mechanische weerstand. De bovenzijde is afgewerkt met een zand/talk mengeling die toelaat de volgende lagen aan te brengen volgens het lassyteem of door koudverlijmen. De onderzijde bestaat uit een met weinig warmte activeerbare elastomeerstroken, afgewisseld met anti-kleefstroken. De snellas elastomeerstrepen zijn afgeschermd met een polypropyleenfolie.

Toepassing

Sopragum Techno Venti 4 T/F wordt toegepast als waterdichte onderlaag bij een meerlaagse dakdichting of als toplaag bij een éénlaagse dakdichting en heeft tegelijkertijd een dampdrukverdelende functie. Sopragum Techno Venti 4 T/F verzekert een partiële kleving op ondergronden zoals: oude bitumineuze dakbedekkingen, beton, cellenbeton, houtplaten, PUR isolatieplaten enz... Sopragum Techno Venti 4 T/F wordt eveneens toegepast als dampremmende en dampdrukverdelende laag onder daksolaties (voor gebouwen met binnenklimaatklasse E1 t/m E3).

Samenstelling

		SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 TF	
		C1	C3
Dikte op de lasnaad		4 mm	4 mm
Inlage composiet polyester (g/m ²)	MDV	170	250
Dekmassa		Plastomeerbitumen	Plastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk	Zand/talk
Afwerking onderzijde		Polypropyleenfolie	Polypropyleenfolie

Eigenschappen

		SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 TF	
		C1	C3
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	800	1300
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	700	1100
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45	45
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	45	40
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-5	-5
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	140	140
Nagelweerstand: L (N)	MLV	200	300
Nagelweerstand: B (N)	MLV	200	300

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 TF	
	C1	C3
Afmeting van de rol (m) <i>Bovenafwerking talk</i>	8 x 1	8 x 1
Gewicht van de rol (kg) <i>Bovenafwerking talk</i>	40	40
Aantal rollen per palet <i>Bovenafwerking talk</i>	23	23

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 TF C1	Lassen
SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 TF C3	

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

Keuringen

ATG nr. 2026

Ook beschikbaar met extentie FR: voldoet aan classificatie B_{roof} (t1)
vb: SOPRAGUM TECHNO VENTI 4 TF FR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be