

# SOPRAROCK APP P 4

## Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeerbitumen en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage. De bovenzijde is afgestrooid met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een polyethyleenfilm.

## Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaagse dakdichting en is lasbaar. Het is bijzonder geschikt om als eerste laag mechanisch te worden bevestigd aan de ondergrond.

## Samenstelling

		<b>SOPRAROCK APP P 4</b>
Dikte		4 mm
Inlage niet-geweven polyestervlies (g/m <sup>2</sup> )	MDV	150
Dekmassa		Plastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk
Afwerking onderzijde		PE folie

## Eigenschappen

		<b>SOPRAROCK APP P 4</b>
Dikte		4 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	600
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	550
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	40
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	45
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0,5
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	-5
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	140
Nagelweerstand: L (N)	MLV	125
Nagelweerstand: B (N)	MLV	125

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

	<b>SOPRAROCK APP P 4</b>
	4 mm
Afmeting van de rol (m) - (bovenafwerking talk)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg) - (bovenafwerking talk)	48
Aantal rollen per palet	20

## Verwerking

	<b>Plaatsingsmethode</b>
<b>SOPRAROCK APP P4 TF</b>	Lassen
<b>SOPRAROCK APP P4 TT</b>	Koudkleven en lassen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

## Keuringen

### **BENOR**

## Bijzondere aanwijzingen

### **Hygiëne, gezondheid en milieu**

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### **Kwaliteitscontrole**

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be