

MONOGUM 4

Type PY

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan op basis van plastomeerbitumen en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage. De inlage is geïmpregneerd met een plastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregneringsmengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand. De bovenzijde is afgewerkt met mechanisch ingewalste leischilfers of een zand/ talk mengeling. De lasnaad is voorzien van een polypropyleenfilm. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie en een microprofilering ter verbetering van de vlamlasmethode.

Toepassing

Wordt toegepast als toplaag bij een meerlaagse dakdichting.

Samenstelling

		MONOGUM 4
		PY
Dikte op de lasnaad		4 mm
Inlage niet geweven polyester (g/m ²)	MDV	180
Dekmassa		Plastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Leislag of zand/talk
Afwerking onderzijde		PE folie

Eigenschappen

		MONOGUM 4
		PY
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	600
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	550
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	40
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	45
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,5
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-5
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	140
Nagelweerstand: L (N)	MLV	125
Nagelweerstand: B (N)	MLV	125

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	MONOGUM 4
	PY1
Afmeting van de rol (m) <i>Bovenafwerking leislag (AF)</i> <i>Bovenafwerking zand/talk (TF)</i>	8 x 1 10 x 1
Gewicht van de rol (kg) <i>Bovenafwerking leislag (AF)</i> <i>Bovenafwerking zand/talk (TF)</i>	43 44
Aantal rollen per palet <i>Bovenafwerking leislag (AF)</i> <i>Bovenafwerking zand/talk (TF)</i>	25 23

Verwerking

	Plaatsingsmethode
MONOGUM 4 AF	Lassen
MONOGUM 4 TF	

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2000**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487