

SOPRAVAP ALU ACTIVA 1

Beschrijving

Dampremmend membraan bestaande uit een aluminiumcomplex en elastomeerbitumen.

De onderzijde bestaat uit licht activeerbare elastomeer kleefstroken, afgewisseld met niet klevende stroken en afgeschermd met een wegbrandfolie. De bovenzijde is afgewerkt met zand.

Toepassing

Wordt toegepast als dampremmende laag op ondergronden waar een gedeeltelijke kleving aangewezen is (bv. beton, ...).

Samenstelling

		SOPRAVAP ALU ACTIVA 1
Dikte op de lasnaad		3 mm
Inlage alu-complex (g/m ²)	MDV	130
Dekmassa		Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk
Afwerking onderzijde		Wegbrandfolie

Eigenschappen

		SOPRAVAP ALU ACTIVA 1
Dikte op de lasnaad		3 mm
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	1000
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	1000
Oppervlakte van de elastomeerstroken (%)	MDV	50
Oppervlakte van de anti-kleefstroken (%)	MDV	50
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	5
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	5
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-20
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	100
Waterdampdoorlaatbaarheid		7.10 ⁻⁵ g/m ² .h.mmHg

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

SOPRAVAP ALU ACTIVA 1	
	3 mm
Afmeting van de rol (m)	10 x 1,08
Gewicht van de rol (kg)	34
Aantal rollen per palet	15

Verwerking

Plaatsingsmethode	
SOPRAVAP ALU ACTIVA 1	Vlamlassen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be