

# SOPRAGUM TECHNO 4 C

Type C1 &amp; C3

## Beschrijving

Waterdichtingsmembraan op basis van plastomeerbitumen en voorzien van een composiet-polyesterinlage, wat resulteert in een verhoogde dimensionele stabiliteit en in een betere mechanische weerstand. De inlage is geïmpregneerd met een plastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregnatiemengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand. De bovenzijde is afgewerkt met mechanisch ingewalste leischilfers of een zand/talk mengeling. De lasnaad is voorzien van een polypropyleenfilm. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie en een microprofilering (vlamlasmethode) of zand/talk (koudkleefmethode).

## Toepassing

Wordt toegepast als toplaag bij een éénlaagse of meerlaagse dakafdichting. Kan ook gebruikt worden als onderlaag (bovenzijde zand) in een meerlaags systeem.

## Samenstelling

		SOPRAGUM TECHNO 4 C	
		C1	C3
Dikte op de lasnaad		4 mm	4 mm
Inlage composiet polyester (g/m <sup>2</sup> )	MDV	170	250
Dekmassa		Plastomeerbitumen	Plastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Leislag of zand/talk	Leislag of zand/talk
Afwerking onderzijde		PE folie of zand/talk	PE folie of zand/talk

## Eigenschappen

		SOPRAGUM TECHNO 4 C	
		C1	C3
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	800	1300
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	700	1100
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45	45
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	45	40
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-5	-5
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	140	140
Nagelweerstand: L (N)	MLV	200	300
Nagelweerstand: B (N)	MLV	200	300

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

	SOPRAGUM TECHNO 4 C	
	C1	C3
Afmeting van de rol (m) <i>Bovenafwerking leislag (AF - AT)</i> <i>Bovenafwerking zand/talk (TF - TT)</i>	8 x 1 10 x 1	8 x 1 10 x 1
Gewicht van de rol (kg) <i>Bovenafwerking leislag (AF - AT)</i> <i>Bovenafwerking zand/talk (TF - TT)</i>	44 44	44 44
Aantal rollen per palet <i>Bovenafwerking leislag (AF - AT)</i> <i>Bovenafwerking zand/talk (TF - TT)</i>	25 23	25 23

## Verwerking

	Plaatsingsmethode
<b>SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 &amp; C3</b>	Lassen
<b>SOPRAGUM TECHNO 4 TF C1 &amp; C3</b>	Lassen
<b>SOPRAGUM TECHNO 4 AT C1 &amp; C3</b>	Koudkleven of lassen
<b>SOPRAGUM TECHNO 4 TT C1 &amp; C3</b>	Koudkleven of lassen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

## Keuringen

### ATG nr. 2026

Ook beschikbaar met extentie FR: voldoet aan classificatie B<sub>roof</sub> (t1)  
vb: SOPRAGUM TECHNO 4 AF FR

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Kwaliteitscontrole

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2000**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001  
FM 513487