

SOPRAROCK P 4

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit soepel geblazen bitumen en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage.

Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaagse dakdichting, of als damp scherm voor gebouwen met binnenklimaatklasse E1 tot en met E3. Het is bijzonder geschikt om als eerste laag mechanisch te worden bevestigd aan de ondergrond

Samenstelling

		SOPRAROCK P 4
Dikte		4 mm
Inlage niet-geweven polyester (g/m ²)	MDV	150
Dekmassa		Geblazen bitumen
Afwerking bovenzijde		PE film of talk
Afwerking onderzijde		PE film of talk

Eigenschappen

		SOPRAROCK P 4
Dikte		4 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	600
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	500
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	40
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	45
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0,5
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	3
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	70
Nagelweerstand: L (N)	MLV	75
Nagelweerstand: B (N)	MLV	75

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRAROCK P 4
	4 mm
Afmeting van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	48
Aantal rollen per palet	23

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRAROCK P4 FF	Lassen
SOPRAROCK P4 TF	Lassen
SOPRAROCK P4 FT	Koudkleven, lassen of uitrollen in warm bitumen
SOPRAROCK P4 TT	Koudkleven, lassen of uitrollen in warm bitumen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Keuringen

BENOR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2000**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487