



SOPRAROCK SBS P 4

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeerbitumen en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage. De bovenzijde is afgestrooid met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een polyethyleenfilm of een zand/talk mengeling.

Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaagse dakdichting en wordt gelast of gekleefd met koudlijm of warm bitumen. Het is bijzonder geschikt om als eerste laag mechanisch te worden bevestigd aan de ondergrond.

Samenstelling

		SOPRAROCK SBS P 4
Dikte		4 mm
Inlage niet-geweven polyestervlies (g/m ²)	MDV	150
Dekmassa		Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk
Afwerking onderzijde		PE

Eigenschappen

		SOPRAROCK SBS P 4
Dikte		4 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	600
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	500
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	40
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	45
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0,5
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	-15
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	100
Nagelweerstand: L (N)	MLV	75
Nagelweerstand: B (N)	MLV	75

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRAROCK SBS P 4
	4 mm
Afmeting van de rol (m) - (bovenafwerking zand/talk)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg) - (bovenafwerking zand/talk)	46
Aantal rollen per palet	20

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRAROCK SBS P4 TF	Lassen
SOPRAROCK SBS P4 TT	Lassen, kleven met koudlijm of warm bitumen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Keuringen

BENOR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be