

# SOPRALENE VENTI STICK C 40 A

## Beschrijving

Zelfklevend dakdichtingsmembraan met een ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem op basis van elastomeerbitumen en voorzien van een composiet-polyester inlage, wat resulteert in een verhoogde dimensionele stabiliteit en in een betere mechanische weerstand. De inlage is geïmpregneerd met een elastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregneringsmengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand. De bovenzijde is zelfbeschermend door middel van ingewalste natuurleischilfers. De lasnaad bestaat uit een zelfklevende strook van 8 cm en een thermisch te lassen strook van 4 cm. De onderzijde is voorzien van zelfklevende elastomeerstroken en is afgeschermd met een siliconenfilm.

## Toepassing

Sopralene Venti Stick C 40 A wordt toegepast als éénlaagse dakdichting op ondergronden waar een partiële kleving vereist is zoals bv.: oude bitumineuze dakbedekkingen, beton, cellenbeton, houtplaten, PUR isolatieplaten, enz

## Samenstelling

		<b>SOPRALENE VENTI STICK C 40 A</b>
Dikte op de lasnaad		4 mm
Inlage composiet polyester (g/m <sup>2</sup> )	MDV	250
Dekmassa		Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zwarte leischilfers
Afwerking onderzijde		Zelfklevende elastomeerstroken afgeschermd met siliconenfilm

## Eigenschappen

		<b>SOPRALENE VENTI STICK C 40 A</b>
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	800
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	650
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45
Breukrek: B (%) (EUtgb)	MDV	45
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-20
Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)	MLV	110
Nagelweerstand: L (N)	MLV	300
Nagelweerstand: B (N)	MLV	300

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

	SOPRALENE VENTI STICK C 40 A
Afmeting van de rol (m) <i>Bovenafwerking leislag</i>	6 x 1
Gewicht van de rol (kg) <i>Bovenafwerking leislag</i>	38
Aantal rollen per palet <i>Bovenafwerking leislag</i>	20

## Verwerking

Wordt aangebracht op een zuivere en stofvrije ondergrond. De ondergrond wordt vooraf geïmpregneerd met een laag primer (Elastocol 600). Op de stofvrije ondergrond wordt de rol Sopralene Venti Stick C 40 A ontrol, uitgelijnd en opnieuw opgerold tot op ca. 2/3 van de rollengte. Tijdens het definitief ontrollen van de baan wordt de folie aan de onderzijde verwijderd. De baan wordt aangedrukt met een halfharde (mousse) roller.

De temperatuur bij plaatsing bedraagt min. 10°C.

In koude seizoenen dienen de rollen voor het gebruik gedurende min. 5 uur geconditioneerd te worden in een omgevingstemperatuur van tenminste +10°C.

	Plaatsingsmethode
SOPRALENE VENTI STICK C 40 A	Zelfklevend, naden gedeeltelijk te lassen

C = composiet / A = leislag

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Kwaliteitscontrole

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be