

# SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR

## Beschrijving

Waterdichtingsmembraan op basis van plastomeerbitumen en voorzien van een composiet-polyesterinlage, wat resulteert in een verhoogde dimensionele stabiliteit en in een betere mechanische weerstand. De inlage is geïmpregneerd met een plastomeermengsel. De homogeniteit tussen de dekmassa en het impregnatiemengsel verleent aan het membraan een uitermate hoge delaminatieweerstand. De bovenzijde is afgewerkt met mechanisch ingewalste leischilfers. De lasnaad is voorzien van een polypropyleenfilm. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie en een microprofilering (vlamlasmethode).

## Toepassing

Wordt toegepast als toplaag bij een éénlaagse of meerlaagse dakafdichting.

## Samenstelling

|  |     | SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR |
|--|-----|----------------------------|
|  |     | C1                         |
| Dikte op de lasnaad                            |     | 4 mm                       |
| Inlage composiet polyester (g/m <sup>2</sup> ) | MDV | 170                        |
| Dekmassa                                       |     | Plastomeerbitumen          |
| Afwerking bovenzijde                           |     | Leislag                    |
| Afwerking onderzijde                           |     | PE folie                   |

## Eigenschappen

|                                 |     | SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR |
|---------------------------------|-----|----------------------------|
|                                 |     | C1                         |
| Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)  | MDV | 800                        |
| Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)  | MDV | 700                        |
| Breukrek: L (%) (EUtgb)         | MDV | 45                         |
| Breukrek: B (%) (EUtgb)         | MDV | 45                         |
| Vrije krimp (%) (EUtgb)         | MLV | 0,3                        |
| Koude buig (°C) (EUtgb)         | MLV | -5                         |
| Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb) | MLV | 140                        |
| Nagelweerstand: L (N)           | MLV | 200                        |
| Nagelweerstand: B (N)           | MLV | 200                        |

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

|   | SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR |
|---|----------------------------|
|   | C1                         |
| Afmeting van de rol (m)<br><i>Bovenafwerking leislag (AF)</i> | 8 x 1                      |
| Gewicht van de rol (kg)<br><i>Bovenafwerking leislag (AF)</i> | 44                         |
| Aantal rollen per palet<br><i>Bovenafwerking leislag (AF)</i> | 25                         |

## Verwerking

|                            | Plaatsingsmethode |
|----------------------------|-------------------|
| SOPRAGUM TECHNO 4 AF C1 FR | Lassen            |

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

## Keuringen

### ATG nr. 2026

Voldoet aan classificatie B<sub>roof</sub> (t1)

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Kwaliteitscontrole

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2000**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001  
FM 513487