SOPRAROCK YEP 2500

Membran som består av elastiska bitumen och med polyesterkompositstomme. Den övre och undre sidan är belagd med sand och den har klisterkant.

Användningsområde

Används som underlagspapp för lutande tak.

Sammansättning

	SOPRAROCK YEP 2500
Stomme	kompositpolyester
Övre sidan	talk/sand/klisterkant
Undre sidan	talk/sand/klisterkant
Beläggningsmassa	SBS modifierad bitumen

Förpackning

	SOPRAROCK YEP 2500
Rullens mått (m)	12 x 1
Rullens vikt (kg)	34
Antal rullar per pall	30 eller 36

Egenskaper

		SOPRAROCK YEP 2500
Tjocklek på mineral (mm)		2.2
Vikt (kg/m²) (EN 1849-1)		2.5
Draghållfasthet L (N/5 cm) (EN 12311-1)	GV	650
Draghållfasthet B (N/5 cm) (EN 12311-1)	GV	450
Töjning L (%) (EN 12311-1)	GV	35
Töjning B (%) (EN 12311-1)	GV	35
Fri krympning (%) (EN 1107-1)	MV	0,3
Punkteringsmotstånd L (N) (EN 12310-1)	MV	125
Punkteringsmotstånd B (N) (EN 12310-1)	MV	125
Flexibilitet i kyla (°C) (EN 1109)	MV	0
Mjukningspunkt (°C) (EN 1110)	MV	100
Reaktion vid brandpåverkan (EN 13501-1)		NPD
Ekvivalent diffusion tjocklek (m)		120

GV = genomsnittsvärde / MV = minimivärde / NPD = inget värde bestäms

SOPREMA SA förbehåller sig rätten att, beroende på utvecklingen av kunskap och teknik, utan föregående meddelande till sammansättning och villkoren för användning av dess produkter för att förändra och därmed priset. Därför order kommer att accepteras rådande förhållanden och tekniska specifikationer som gäller vid tiden för mottagandet av ordern

Tel. : +46-(0)8-646 35 00 – Fax. : +46-(0)8-646 35 50
www.soprema.se – E-mail : info@soprema.se

Bearbetning

Mekanisk infästning.

Certifieringar

CE 0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01

år : 2013
Standard : EN 13707, EN 13859-1
DoP: WPB BE 328

Särskilda anvisningar

Hygien, hälsa och miljö
Detta membran innehåller inga farliga ämnen och uppfyller kraven på hygien, hälsa och miljö.
Vänligen se för vidare information säkerhetsdatablad.

Kvalitet
SOPREMA fäster stor vikt vid kvaliteten på sina produkter.
Därför arbetar vi i enlighet med kvalitetsmärken **EN ISO 9001:2008** och **EN ISO 14001:2004**

BSI
ISO 9001
ISO 14001

Marnix DERKS
Teknisk chef

SOPREMA SA förbehåller sig rätten att, beroende på utvecklingen av kunskap och teknik, utan föregående meddelande till sammansättning och villkoren för användning av dess produkter för att förändra och därmed priset.
Därför order kommer att accepteras rådande förhållanden och tekniska specifikationer som gäller vid tiden för mottagandet av ordern

Tel. : +46-(0)8-646 35 00 – Fax. : +46-(0)8-646 35 50
www.soprema.se – E-mail : info@soprema.se

SOPREMA GROUP