

CALFATINE

Beschrijving

Calfatine is samengesteld uit bitumen, weekmakers, minerale vezels en vluchtige solventen.

Toepassing

Calfatine wordt gebruikt voor het dichten van scheuren, barsten en voegen, alsook voor het herstellen van daken.

Eigenschappen

	CALFATINE
Volumemassa bij 23°C	1150 kg/m ³
Droogrest	± 80% in gewicht
Vlampunt (ASTM D56)	+ 5°C
Conische penetratie bij 25°C	240<P<270 1/10 mm
Droogtijd	24 uur

Verpakking

Pot van 5 kg.
90 potten/palet.

Opslag

Bewaring: indien droog en ongeopend, geen beperking.

Verwerking

Calftine wordt aangebracht met een truweel. Bij een ruwe ondergrond is een voorafgaandelijke impregnatie met een primer, Sopradere, aangewezen. Reinigen: petroleum solventen, bv. white spirit.

Voorzorgen

Ontvlambaar.
Enkel gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
Voor meer gegevens: zie veiligheidsinformatieblad.

Kwaliteits- controle

SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Daarom wordt de norm **ISO 9002/CEN 29002** certificering toegepast.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be