

SOPRAROCK APP P3

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeerbitumen en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage. De bovenzijde is afgestrooid met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een polyetheenfilm.

Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaagse dakdichting en is lasbaar. Het is bijzonder geschikt om als eerste laag mechanisch te worden bevestigd aan de ondergrond.

Samenstelling

		SOPRAROCK APP P 3
Dikte		3 mm
Inlage niet-geweven polyestervlies (g/m ²)	MDV	175
Dekmassa		Plastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk
Afwerking onderzijde		Folie

Eigenschappen

		SOPRAROCK APP P 3
Dikte		3 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	600
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	440
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	30
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	30
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0,5
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	-5
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	140
Nagelweerstand: L (N)	MLV	100
Nagelweerstand: B (N)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRAROCK APP P 3
	3 mm
Afmeting van de rol (m) - (bovenafwerking talk)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg) - (bovenafwerking talk)	35
Aantal rollen per palet	30

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRAROCK APP P3 TF	Lassen
SOPRAROCK APP P3 TT	Koudkleven en lassen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Keuringen

BENOR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487