



# SOPRAROCK SBS P 3

## Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeerbitumen en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage. De bovenzijde is afgestrooid met een zand/talk mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een polyetheenfilm of een zand/talk mengeling.

## Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaagse dakdichting en wordt gelast of gekleefd met koudlijm of warm bitumen. Het is bijzonder geschikt om als eerste laag mechanisch te worden bevestigd aan de ondergrond.

## Samenstelling

		SOPRAROCK SBS P 3
Dikte		3 mm
Inlage niet-geweven polyestervlies (g/m <sup>2</sup> )	MDV	175
Dekmassa		Elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk
Afwerking onderzijde		Folie

## Eigenschappen

		SOPRAROCK SBS P 3
Dikte		3 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	600
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	440
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	30
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	30
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0,5
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	-15
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	100
Nagelweerstand: L (N)	MLV	100
Nagelweerstand: B (N)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

## Verpakking

	<b>SOPRAROCK SBS P 3</b>
	3 mm
Afmeting van de rol (m) - (bovenafwerking zand/talk)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg) - (bovenafwerking zand/talk)	36
Aantal rollen per palet	30

## Verwerking

	<b>Plaatsingsmethode</b>
<b>SOPRAROCK SBS P3 TF</b>	Lassen
<b>SOPRAROCK SBS P3 TT</b>	Lassen, kleven met koudlijm of warm bitumen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

## Keuringen

### BENOR

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Kwaliteitscontrole

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001  
FM 513487