

VENTIROCK PB 3

Description

Membrane d'étanchéité composée de bitume polymère et d'une armature en polyester. Cette membrane est pourvue d'un système de décompression et de diffusion de vapeur d'eau. La face supérieure est recouverte de talc/sable. La face inférieure est revêtue de bandes auto-adhérentes en bitume SBS peu sensibles à la chaleur en alternance avec des bandes anti-adhérentes. Le galon est protégé par un film polypropylène.

Application

La membrane est appliquée comme sous-couche dans des revêtements d'étanchéités multicouches ou comme pare-vapeur et sert en même temps comme couche de décompression.

Composition

Renforcement	polyester composite
face supérieure	talc/sable
face inférieure	film
masse de revêtement	bitume polymère

Caractéristiques

Epaisseur (mm)		3
Résistance à la traction: L (N/5cm) (EN 12311-1)	MDV	700
Résistance à la traction: T (N/5cm) (EN 12311-1)	MDV	500
Allongement à la rupture: L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Allongement à la rupture: T (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Retrait libre (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Résistance à la déchirure au clous: L (N) (EN 12310-1)	MLV	100
Résistance à la déchirure au clous: T (N) (EN 12310-1)	MLV	100
Pliage à froid (°C) (EN 1109)	MLV	-5
Point de ramollissement (°C) (EN 1110)	MLV	100
Réaction au feu (EN 13501-1)		PND
Transmission de vapeur d'eau (m) (EN 12524)		150

MDV = valeur moyenne

MLV = valeur minimale

PND = Performance non déterminé

Emballage

Dimensions du rouleau (m)	10 x 1
Poids du rouleau (kg)	42
Nombre de rouleaux par palette	23



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : + 32 14 23 07 07 - Fax: + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

FICHE TECHNIQUE



BETF-046/297-11-fr
annule et remplace BETF-10-04/1.8-fr

Mode d'application

Soudé en plein inclusif les gallons

Agréments

CE 0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01

Année : 2004
Standard : EN 13707

Voir ATG de couche de finition

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008** et **EN ISO 14001:2004**.



ISO 9001
ISO 14001

Marnix DERKS
Directeur Technique