



SOPRAGLASS V4

Beschrijving

Bitumineus waterdichtingsmembraan voorzien van een glasvliesinlage. De boven- en onderzijde zijn afgewerkt met folie of een zand/talk mengeling.

Toepassing

Wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaagse dakdichting, of als damp scherm voor gebouwen met binnenklimaatklasse E1 tot en met E3.

Samenstelling

		SOPRAGLASS V4
Dikte		4 mm
Inlage glasvlies (g/m ²)	MDV	60
Dekmassa		Geblazen bitumen
Afwerking bovenzijde		Zand/talk of folie
Afwerking onderzijde		Zand/talk of folie

Eigenschappen

		SOPRAGLASS V4
Dikte		4 mm
Treksterkte: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	350
Treksterkte: B (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	200
Breukrek: L (EUtgb) (%)	MDV	2
Breukrek: B (EUtgb) (%)	MDV	2
Vrije krimp (EUtgb) (%)	MLV	0
Koude buig (EUtgb) (°C)	MLV	3
Equivalentente dampdiffusiedikte (m)	MDV	40
Afdruiptemperatuur (EUtgb) (°C)	MLV	80

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRAGLASS V4
	4 mm
Afmeting van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	51
Aantal rollen per palet	23

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRAGLASS V4 FF	Lassen
SOPRAGLASS V4 TF	Lassen
SOPRAGLASS V4 FT	Lassen, kleven met koudlijm of warm bitumen
SOPRAGLASS V4 TT	Lassen, kleven met koudlijm of warm bitumen

F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling

Keuringen

BENOR

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487