

# SOPRAMASTIC 200

## Tanıtım

**SOPRAMASTIC 200** kullanıma hazır solventli, mastik bazlı SBS bitüm, fibre lif ve mineral liflerden oluşmaktadır.

Su yalıtım membranlarına yardımcı ideal bir yan üründür ve derzlere uygulanan mastik, yalıtım malzemesi ve derz dolgusu olarak kullanılır. Bitümlü malzemelerle uyumludur ve iyi bir su yalıtımı sağlar.

## Özellikleri

	<b>SOPRAMASTIC 200</b>
Fiziksel durum	Uygun
Renk	Siyah
Koku	Hidrokarbon
20 °C'de yoğunluk	1100 ± 50 kg/m <sup>3</sup>
Ebat sabitliği	Servis ısısında iyi durumda
Servis ısısı	- 20 °C to 80 °C
Uygulama ısısı	+ 5 °C to +35 °C
25 °C'de Penetre olabilme	275 < P < 345 1/10mm
Alevlenme noktası (ASTM D 56)	+ 15 °C
Çözünürlük	Hidrokarbonla çözünür
4 ile 24 saat arasında uygulama süresi uygulanan miktara ve uygulama ısısına göre değişir.	

## Saklama ve tüketim

	<b>SOPRAMASTIC 200</b>
Kartuş	310 ml
Variller	200 lt
Stoklama	Soğuk ve iyi havalandırılan bir yerde orjinal kutusunda 2 sene muhafaza edilebilir. Ortam ısısı +5 °C ile +20 °C arasında olmalıdır.

## Kullanım alanı

**SOPRAMASTIC 200** çok işlevli mastik yüksek ısıda akışkanlığa direnç sağlayabilmesi için yüksek polimerli olarak formüle edilmiştir. Ayrıca 5 °C'ye sıcaklığa kadar kolaylıkla uygulanabilir.

## Uygulama

**SOPRAMASTIC 200** primersiz olarak temiz ve yüzeye uygulanmış yapışmayı önleyecek bir ürün olmaması halinde pek çok malzemeye mükemmel şekilde tutunur.

Mala veya fırça yardımıyla uygulayınız.

**Aletlerin temizlenmesi** : Tiner

## Özel talimatlar

### Hijyen, sağlık ve çevre:

- Yanıcıdır: uygulama sırasında ateşle yaklaşmayınız.
- Uygulanırken sigara içmeyiniz.
- Ürünü soğuk, havalandırılan ve güneş ışığı almayan bir alanda muhafaza ediniz.
- Kullanım sonrasında kutunun iyice kapalı olduğundan emin olunuz.
- Öncelikle yanan herhangi bir maddeye karşı, tutuşabilir ürünlerle dolu tüm bidonlar en az 10 mt uzakta olmalıdır.

Genel açıdan hijyen, sağlık ve çevreye ilişkin talimatlara uygundur. Her türlü ek bilgi için güvenlik bilgi föyüne bakınız.

### Kalite kontrol:

**SOPREMA** kurulduğu günden bu yana ürünlerinin kalitesine öncelikli önem vermektedir. Bu yüzden, **BSI** tarafından onaylı **ISO 9001:2000** kalite sistemi uygulanmaktadır.

### SOPREMA YALITIM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. Altınlar İş Merkezi No: 150/6 Ümraniye-İstanbul/ TÜRKİYE  
Tel. 0216 314 56 34-35 • Faks. 0216 314 56 37 • info@soprema.com.tr • www.soprema.com

Soprema, teknik yeterliliklerin durumuna göre ürünlerinin uygulama şartlarını, bileşenlerini ve bunu müteakip ücretlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün siparişlerinde, sipariş tarihinde yürürlükte olan teknik yeterlilikler ve şartlara göre kabul edilmiş olacaktır. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098

