

# SOPRASTICK VENTI FF

## Description

Membrane auto-adhésive à diffusion de la vapeur d'eau composée de bitume élastomère et d'une armature polyester composite.

Est utilisée comme sous-couche dans un système d'étanchéité de toiture multicouche sur des supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

La face supérieure est revêtue d'un film thermofusible.

La face inférieure est pourvue de bandes bitumineuses auto-adhésive en alternance avec des bandes anti-adhérentes et est revêtue d'un film siliconé pelable.

Le galon se compose d'une partie auto-adhésive (empêchant le passage de la flamme) et d'une partie soudable à la flamme ou à l'air chaud.

## Caractéristiques

Composition	Norme	Unité	Valeur	Tolérance
Armature			polyester composite	
Finition face supérieure			film thermofusible	
Finition face inférieure			film siliconé	
Masse de revêtement			bitume élastomère autocollant	
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Epaisseur	EN 1849-1	mm	2,6	± 5 %
Résistance à la traction (L / T)	EN 12311-1	N/50 mm	650 / 450	± 20 %
Allongement à la force maximale de traction (L / T)	EN 12311-1	%	35 / 35	± 15
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	≤ 0,3	
Résistance à la déchirure (au clou) (L / T)	EN 12310-1	N	170 / 170	± 25 %
Souplesse à basse température	EN 1109	°C	≤ -20	
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	°C	≥ 110	
Réaction au feu	EN 13501-1	Class	NPD	
<b>Emballage</b>				
Dimensions du rouleau	EN 1848-1	m	≥ 10 x 1	
Masse du rouleau	EN 1941-1	kg	± 38	
Nombre de rouleaux par palette			25	

## Mode d'application

Autocollant avec recouvrement partiellement soudable (longitudinale partiellement auto-adhésive et partiellement soudable, transversale soudable).

Sur les surfaces autres que d'isolant la surface est préalablement imprégnée d'un vernis bitumineux ELASTOCOL 503 ou ELASTOCOL 600.

Afin d'obtenir une bonne adhérence, la membrane doit être placée à une température supérieure à +10 °C.

Si la pose a lieu à des températures plus basses, la couche de finition doit être soudée immédiatement après la pose de la sous-couche.

L'adhérence totale est atteinte après avoir apporté une activation thermique (p.ex. soudage couche supérieure).

## Agréments

### BENOR (B)

## Indications particulière

---

**Hygiène, santé et environnement:**

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

**Management Qualité, Environnement et Sécurité:**

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

**EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.

