



Bitumineuze waterdichting

TECHNISCHE FICHE

BETF-WPBBE016.a/NL
annuleert en vervangt
BETF-016/297-11-nl



SOPRALENE MONOFLEX 4 GmF C3 FR

Omschrijving

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een composiet-polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met ingewalste granulaatkorrels. De vrije boord is voorzien van een wegbrandfilm. De onderzijde is afgewerkt met een macro-geperforeerde wegbrandfolie en een talk/zand mengeling.

Samenstelling

	SOPRALENE MONOFLEX 4 GmF C3 FR
Wapening	polyester composiet
Massa wapening (g/m ²)	250
Afwerking bovenzijde	granulaat korrel
Kleur	zwart
Afwerking onderzijde	macro geperforeerde wegbrandfolie
Dekmassa	elastomeerbitumen

Verpakking

	SOPRALENE MONOFLEX 4 GmF C3 FR
Afmetingen van de rol (m)	8 x 1
Massa van de rol (kg)	50
Aantal rollen per pallet	23

Eigenschappen

		SOPRALENE MONOFLEX 4 GmF C3 FR
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	4,0
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1300
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	1000
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	275
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	275
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	110

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

SOPREMA NV en TROELSTRA & DE VRIES BV behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van hun producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

België:
SOPREMA NV
T: +32 (0)14-23 07 07
F: +32 (0)14-23 07 77
E: info@soprema.be
W: www.soprema.be

Nederland:
TROELSTRA & DE VRIES BV
T: +31 (0)515-533 000
F: +31 (0)515-533 111
E: info@troelstra-devries.nl
W: www.troelstra-devries.nl

SOPREMA
GROUP

Verwerking

Volledig kleven met bitumineuze koudlijm, de overlappen lassen.
Volledig lassen inclusief de overlappen.
Volledig kleven met warme bitumen, overlappen lassen.

Keuring & certificaten



Norm: **EN 13707**
Jaar: **2006**

ATG 2024.

Voldoet aan classificatie Broof(t1) conform EN 13501 deel 5. Voor meer specificaties zie ATG-goedkeuring.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits- en Milieu management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Technisch directeur

SOPREMA NV en TROELSTRA & DE VRIES BV behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van hun producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.