

SOPRACOLLE LIQUID PLUS

Présentation

SOPRACOLLE LIQUID PLUS est une colle à froid, prête à l'emploi, composée d'un liant bitumineux élastomère, de solvants et de charges minérales.

Caractéristiques

	SOPRACOLLE LIQUID PLUS
Etat physique	Pâte semi-liquide
Masse volumique à 25°C (indicatif)	1 150 kg/m ³ (± 50)
Teneur en extrait sec	~ 80 % en poids
Point d'éclair (ASTM D 56)	+ 24°C
Viscosité Brookfield B6 V20 à 23°C	390 Po à 440 Po
Température de mise en œuvre	Entre + 5°C et + 50°C
Combustibilité	Etat humide – inflammable Etat sec – difficilement inflammable

Conditionnement

Bidons de 5 ou 25 kg.

Consommation : environ 1 kg/m².

Stockage : le produit peut être stocké pendant 12 mois environ, en emballages d'origine bien fermés.

Emploi

SOPRACOLLE LIQUID PLUS est utilisée pour un collage en plein ou partiel de feuilles bitumineuses sablées à base de plastomère APP.

Ces feuilles peuvent être notamment collées sur supports béton, panneaux dérivés du bois, ancien revêtement bitumineux ardoisé et ancien revêtement alu délardé.

Mise en œuvre

SOPRACOLLE LIQUID PLUS est appliquée sur le support à l'aide de raclette ou d'un appareil approprié à raison d'environ 1 kg/m².

NETTOYAGE DES OUTILS : ils sont nettoyés avec des solvants pétroliers (ex. White Spirit, Xylène).

