

FLAGON EP/S

Omschrijving

Membraan samengesteld uit gemodificeerde polyolefinen (TPO).
Wordt toegepast bij detail afwerkingen.
Het membraan wordt gekenmerkt door een zeer hoge weerstand tegen weersinvloeden en UV-stralen.

Samenstelling

Materiaal	gemodificeerde polyolefinen (TPO)
Wapening	-

Verpakking

Dikte (mm)	1,5
Lengte van de rol (m)	20
Breedte van de rol (m)	1,05
Massa rol (kg)	32
Aantal rollen per pallet	46

Eigenschappen

Dikte (mm) (EN 1849-2)	MDV	1,5
Massa (kg/m ²) (EN 1849-2)	MDV	1,50
Treksterkte (N/mm ²) (EN 12311-2 met B)	MLV	10
Rek bij maximale treksterkte (%) (EN 12311-2 met B)	MLV	550
Nageldoorscheursterkte (N) (EN 12310-2)	MLV	80
Dynamische ponsweerstand (mm) (EN 12691)	MLV	600
Vouwweerstand bij lage temperatuur (°C) (EN 495-5)	MLV	-35
Waterdichtheid (EN 1928 met B)		voldoet
Duurzaamheid UV, warmte en water (EN 1297)		klasse 0
Statische ponsweerstand (kg) (EN 12730 met A)	MLV	20
Brandreactie (EN 11925-2 / EN 13501-1)		E

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

Wordt toegepast bij detail afwerkingen in combinatie met gemodificeerde polyolefinen (TPO) - waterdichtingsmembranen.
De overlappen dienen met de warmeluchtblazer gelast te worden.
Het wordt aangebracht in combinatie met toebehoren uit het Flag gamma.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com