

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:**

SOPRAMASTIC 200 è un sigillante, non reticolabile, a base di bitume e gomme di sintesi.

**AMBITO D'IMPIEGO**

SOPRAMASTIC 200 è impegnato principalmente per:

- sigillature
- riempimenti di giunti e chiusure di fessure

SOPRAMASTIC 200 è compatibile con i prodotti bituminosi e contribuisce al sistema impermeabilizzante.

SOPRAMASTIC 200 è utilizzabile esclusivamente all'esterno.

**INDICAZIONI PARTICOLARI**Igiene, salute e ambiente

- Prodotto infiammabile
- Conservare il luogo fresco e asciutto
- Osservare le precauzioni indicate sulla confezione.

Per ogni ulteriore informazione, consultare la Scheda di Sicurezza attualmente in vigore.

Tracciabilità:

La tracciabilità del prodotto è garantita grazie ad un codice di produzione presente sulla cartuccia.

Controllo qualità:

SOPREMA ha sempre attribuito la massima importanza alla qualità dei suoi prodotti, al rispetto per l'ambiente e delle persone. Pertanto, si applica un sistema di gestione integrato per la qualità e l'ambiente certificata ISO 9001 e ISO 14001.

**APPLICAZIONE**

- SOPRAMASTIC 200 si applica su supporti ben puliti ed in buone condizioni.
- Può essere applicato anche su superfici leggermente umide
- Le cartucce si utilizzano con una pistola per silicone standard.
- Ha un'eccellente adesione a ogni tipo di supporto e non ha bisogno di primer.
- Il tempo di presa è compreso tra 4 e 24 ore a seconda delle condizioni esterne e alla quantità di prodotto applicato.

**AVVERTENZE**

I dati forniti in questa scheda sono validi per il prodotto corrispondente fornito da Soprema srl. Si fa notare che i dati possono divergere da quelli validi in altri Paesi.

I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in normali casi di applicazione. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. Spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

**CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO**

<b>SOPRAMASTIC 200</b>	
Confezionamento	Cartucce da 310 ml 20 cartucce per scatola
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in luogo fresco ed asciutto

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Caratteristiche</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Prestazione</b>
Colore	-	Nero
Componente	-	Gomma sintetica plastificata con bitume
Massa Volumica a 20°C	ISO 2811-1	1,10 ± 0,50 g/cm <sup>3</sup>
Resistenza alla temperatura	-	Da -20°C a +80°C
Scorrimento	EN ISO 7390	Nessuno alle temperature d'utilizzo
Flash point	ASTM D 56	27°C
Temperatura d'applicazione	-	Da +5°C a +35°C
Penetrazione al cono a 25°C	NF T60-119	175 ± 25 1/10mm