

## FLAGON FLEXOSTICK PRIMER

### Description

FLAGON FLEXOSTICK PRIMER est un enduit d'imprégnation, prêt à l'emploi, transparent et visqueux contenant du solvant. Imprégnation pour assurer la bonne adhérence aux supports avant la mise en œuvre de FLAGON PREMIO STICK DE. FLAGON FLEXOSTICK PRIMER convient à la plupart des surfaces. En raison de la diversité, il est souhaitable de contacter SOPREMA pour l'utilisation envisagée.

### Caractéristiques

Consommation*	150-300 g/m <sup>2</sup>
Température d'application	+10 / +35 °C
Temps de séchage**	20-40 min. (sèc au toucher)
Temps de finition	8 h
Humidité relative	≤ 90 %
Teneur en humidité surface:	
- minéraux	≤ 5 % m/m
- bois	≤ 16 % v/v

\* En fonction de la surface

\*\* En fonction des conditions (température, ...)

### Emballage & stockage

Seau de 20 kg

Durée de vie illimitée dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Produit ouvert a une durée de vie limitée. Évitez l'exposition du seau ouvert à la lumière directe du soleil. Produit gélifié n'est plus utilisable.

### Mode d'application

La surface doit être sèche, libre de poussière et graisse.

Mélangez bien l'enduit pendant 2 minutes avant utilisation.

Appliquez FLAGON FLEXOSTICK PRIMER en couche fine et uniforme (évitez les flaques d'eau) avec un rouleau en laine (réduit le risque d'incendie par charge électrostatique).

Le FLAGON PREMIO STICK DE doit être appliqué dans un délai maximum de 8 heures suivant l'application de l'enduit. L'enduit doit être protégé de la poussière et de l'humidité après l'application.

#### Nettoyage:

Enlever le produit non durci avec FLAGON TPO Cleaner.

### Indications particulières

#### Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

#### Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

**EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.