



Etanchéité bitumineuse

## FICHE TECHNIQUE

BETF-MISBE001.a/FR  
annule et remplace  
BETF TV 503.h/FR

# ELASTOCOL 503

## Description

ELASTOCOL 503 est un vernis d'adhérence à froid prêt à l'emploi à base de caoutchouc synthétique, de résines et de solvants.

Il est utilisé pour assurer une bonne adhérence des membranes de toiture bitumineuse auto-adhésives et est adapté pour des surfaces tels que membranes bitumineuses, béton, bois, métal et profils synthétiques résistant aux solvants.

## Caractéristiques

|                           | ELASTOCOL 503  |
|---------------------------|--|
| Composition               | caoutchouc synthétique, de résines et de solvants  |
| Temps de séchage *        | ± 1 h (brosse/rouleau)<br>± 15 min (récipient sous pression)<br>± 15 min (bombe aérosol)   |
| Consommation              | ± 300 g/m <sup>2</sup> (brosse/rouleau)<br>± 190 g/m <sup>2</sup> (récipient sous pression)<br>± 2,5 m <sup>2</sup> /bombe aérosol |
| Température d'application | > +5 °C  |

\* dépendant des conditions (température, humidité relative, épaisseur de la couche, ...)

## Emballage & stockage

Bidon de 4,5 et 12,5 kg.  
Récipient sous pression de 14,4 kg.  
Bombe aérosol de 750 ml.

12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel dans un endroit frais et sec.

## Mode d'application

Application en une couche à la brosse/au rouleau (bidon), pistolet de pulvérisation (récipient sous pression) ou bombe aérosol sur un support sec, propre et dégraissé.

Laisser sécher complètement avant l'application de la membrane.

La membrane doit être posée le même jour.

### Nettoyage des outils:

Solvant pétrolier (White Spirit, ...)

SOPREMA NV se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

SOPREMA NV  
T: +32 (0)14-23 07 07  
F: +32 (0)14-23 07 77  
E: info@soprema.be  
W: www.soprema.be





**SOPREMA**

Etanchéité bitumineuse

## FICHE TECHNIQUE

**BETF-MISBE001.a/FR**  
annule et remplace  
**BETF TV 503.b/FR**

### Indications particulières

**Hygiène, santé et environnement:**

Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

**Management Qualité et Environnement:**

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l'environnement. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité et Environnement suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS  
Directeur Technique

**SOPREMA NV** se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

**SOPREMA NV**  
T: +32 (0)14-23 07 07  
F: +32 (0)14-23 07 77  
E: [info@soprema.be](mailto:info@soprema.be)  
W: [www.soprema.be](http://www.soprema.be)

**SOPREMA**  
GROUP