

Ficha Técnica N° WPSIT0065-14.04

DESCRIÇÃO

Membrana sintética Silver Art® estabilizada dimensionalmente com armadura de fibra de vidro.

Produzida com um revestimento posterior composto de partículas poliméricas de alumínio incrustadas na superfície da membrana que oferece características estéticas e longa duração similar a uma folha flexível de alumínio.

Produzida na planta certificada UNI EN ISO 9001 (Sistema de gestão de Qualidade) e UNI EN ISO 14001 (Sistema de gestão ambiental).

Colocada em obra realizada por aplicadores autorizados pela Flag S.p.A.

Acabamentos e acessórios com elementos produzidos e aprovados pela Flag S.p.A.

PROPRIEDADES

- Impermeável e resistente aos raios UV
- Estabilidade dimensional
- Flexibilidade a baixas temperaturas
- Adaptável aos movimentos estruturais
- Resistente à perfuração
- Soldável com ar quente

APLICAÇÕES

COBERTURAS

- Com grande valor estético
- Adequado para superfícies verticais
- Adequado para pequenos detalhes
- Adequado para superfícies em geral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SILVER ART 1,50 acabamentos	Método de ensaio
Espessura (mm)	1,50	EN 1849-2
Peso (kg/m ²)	1,80	EN 1849-2
Resistência à Tração (N/5cm)	≥ 9,0	EN 12311-2
Alongamento até a rotura (%)	≥ 200	EN 12311-2
Resistência à perfuração estática (suporte rígido) (kg)	≥ 20	EN 12730 met. B
Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)	≤ - 25	EN 495-5
Resistência à pressão hidrostática (6 horas a 0,5 Mpa)	impermeável	EN 1928 met. B
Estabilidade Dimensional após 6 horas a 80°C (%)	≤ 0,1	EN 1107-2
Envelhecimento acelerado à luz	Grau 0	EN 1297
Resistência aos rasgos (N)	≥ 135	EN 12310-2
Resistência à penetração de raízes	Não penetra	EN 13948
Resistência ao fogo	E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

PRODUÇÃO STANDARD

Espessura	mm 1,50	
Peso	m 1,60	
Número de rolos por palete	m 20	
Cor	Alumínio / Prata	

CE MARKING

Código de identificação do produto tipo: WPSIT0065

A membrana COPPER ART Total Aderência produzida na fábrica FLAG Spa (Grupo SOPREMA) na Villa Santo Stefano tem marcação CE no.1085-CPR-018 em conformidade com EN 13956:2012

Devido à sua formulação, o acabamento NÃO está sujeito aos requisitos estabelecidos no Regulamento CLP (EC) No 1272/2008 e EU n° 487/2013 e modificações posteriores sobre substâncias perigosas. Se o produto for considerado como resíduo, recomenda-se enviar para um ecoponto autorizado ou para uma incineradora com câmara pós-combustão e lavagem de gases. Os dados indicados nesta ficha, à parte dos requeridos pela marcação CE, não são exaustivos e Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção. Flag SpA reserva o direito, em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente nas condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.