SOPRASEAL B

Description du produit :
Mastic bitumineux modifié polymère à traiter à chaud

Domaine d'application
Remplissage de joints dans béton/l'asphalte/asphalte coulé

Propriétés
- Résistant contre l'eau salée et les sels de dégivrage

Recommandation - mise en œuvre
Il convient d'appliquer une couche préliminaire pour des supports cémenteux. (Colzumix)

Mise en œuvre
La température de 200 °C ne doit pas être dépassée Sopraseal B doit être chauffé à une température réglée entre 170 °C à 180 °C dans bain d'huile dans un fondoir à paroi double. L'agitation constante de la masse et un thermomètre de contrôle sont obligatoires.

Désignation EN 14188
Type N2

Caractéristiques techniques

Dilatation à 20 °C	> 500 %
Pénétration à 25 °C	25 - 50
Anneau et boule	> 95°C
Dilatation à – 20 °C	> 50 %
Masse surfacique g/cm³	1.2 g/cm3
Pouvoir de reprise élastique	> 40 %
Sollicitation cyclique à -20 °C	> 40 cycles
Dilatation à 20 °C	> 500 %
Pénétration à 25 °C	25 - 50
Anneau et boule	> 95°C
Dilatation à – 20 °C	> 50 %

Forme de livraison
Sacs à env. 20 kg, palette à 1t

Producteur/usine
SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2
8957 Spreitenbach

TDS_TRPCH0468.a/FR-CH

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Suisse
Tél. +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch