

**SOPREMA**

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : + 32 14 23 07 07 - Fax: + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

FICHE TECHNIQUE

BETF-141/227-13-fr

AIR'SOPRASEAL EXT

Description

AIR'SOPRASEAL EXT est un à base de caoutchouc de synthèse, plastifié par du bitume.

Application

AIR'SOPRASEAL EXT est utilisé pour calfeutrer les joints de l'enveloppe extérieure des bâtiments afin de réaliser l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité à l'air de celle-ci :

Ecrans de sous-toiture HPV :

- collage des recouvrements et des abouts de lés en partie courante,
- collage des abouts de lés en périphérie de la couverture (rive, égout),
- collage des raccordements au niveau des points singuliers (faîtage, noue, arêtier, fenêtre de toit, ...).

Pare-pluie :

- collage des recouvrements verticaux et horizontaux des lés en partie courante,
- collage des raccordements au niveau des points singuliers (périphérie de l'ouvrage, menuiseries, ...).

AIR'SOPRASEAL EXT peut être utilisé pour des petits travaux d'étanchéité. Il est compatible avec les produits bitumineux.

AIR'SOPRASEAL EXT est mis en oeuvre sur tous supports sec, propres et sains.

Caractéristiques

Couleur	noire
Masse volumique (g/cm ³)	1,1 ± 0,5
Tenue à la température (°C)	-20 / +80
Point éclair (°C) (ASTM D56)	27
Température d'application (°C)	+5 / +35

Emballage

Cartouche de 310 ml

Stockage : 2 ans en emballage neuf non entamé dans un endroit sec et frais, à des températures +5 °C. Protéger contre le gel.

Mode d'application

S'assurer que le support est sec, dégraissé (métal), exempt de poussière ;. Couper l'embout conique en biais de façon à obtenir un cordon de mastic d'environ de 5 mm de diamètre. Appliquer le mastic avec un extrudeur.

Etanchéité à l'air :

Pour le jointoiment des écrans de sous-toiture et des pare-pluies, ainsi que pour les raccords aux points singuliers, aux rives et aux égouts :

- déposer un cordon continu,
- positionner l'écran de sous-toiture ou le pare-pluie,
- maroufler légèrement avec un rouleau.

Etanchéité à l'eau :

AIR'SOPRASEAL EXT présente une excellente adhérence sur les matériaux les plus divers, sans primaire, et peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides. Il permet notamment le rebouchage de petites fissures.

Le temps de prise d'**AIR'SOPRASEAL EXT** varie de 4 à 24 heures selon les conditions extérieures.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008**.



ISO 9001